

Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Шпаклювальна маса для отримання гладких поверхонь із дзеркальним глянцем.



Опис продукту

Сфера застосування	Шпаклювальна маса для блискучого оформлення поверхонь внутрішніх стін на основі дисперсії.
Властивості	■ водорозчинна ■ напівпрозора ■ дзеркальний глянець без додаткового покриття ■ раціональна та безпечна технологія нанесення ■ можливість машинного тонування в системі ColorExpress ■ піддається очищенню ■ здатна до дифузії та володіє сорбційною здатністю
Упаковка/Розмір тари	2,5 л та 5 л
Колірні відтінки	Білуватий, напівпрозорий.
Ступінь глянцею	Від шовковистого блиску до глянцею, залежно від характеру виконання
Зберігання	Зберігати в сухому прохолодному місці, але не на морозі.
Технічна характеристика	■ Щільність: бл. 1,45 г/мл ■ Еквівалент дифузії повітряного шару $s_d H_2O$: бл. 0,06 м

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими і не містити розділяючих речовин. Дотримуватися вимог частини 3 Положення про підрядно-будівельні роботи, стандарт DIN 18363, абз. 3. Внутрішні оштукатурені та гіпсокартонні поверхні повинні відповідати ступеню якості Q4.
Підготовка основи	Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol-Haftgrund. В залежності від властивостей 1-2 шари шпаклівки по всій поверхні матеріалом Caparol-Akkordspachtel fein (інші шпаклювальні маси не підходять), після висихання - проміжне шліфування. Для вирівнювання вбираючої здатності і зв'язування пилу виконати ґрунтування матеріалом CapaSol LF.



Метод нанесення

Для економного і раціонального нанесення матеріалу StuccoDecor DI LUCE рекомендується використовувати шпатель з високоякісної сталі (пружинний шпатель з подвійним полотном). Обов'язково попередньо затерти шпатель папером мокрого шліфування (зернистість 400-600). Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхню тонким шаром. При цьому наносити по можливості мінімум матеріалу.

- Дотичні поверхні обробляти "мокре по мокрому".
- Після висихання видалити наявні задирки від шпаклівки.
- Другий шар шпаклівки наноситься за аналогічною процедурою, що і перший.
- При цьому відбувається насичення глянцею з матеріалу.
- Після короточасного висихання провести по поверхні шпателем під малим кутом з невеликим натисканням.
- При цьому створюється типова блискуча поверхня.

Перший крок:



- Нанести StuccoDecor DI LUCE на всю поверхню тонким шаром. При цьому наносити по можливості мінімум матеріалу. Пов'язані між собою поверхні обробляти "мокре по мокрому".
- Після висихання задирки від шпаклівки видаляються.

Другий крок, за бажанням третій:



- Другий шар шпаклівки наноситься по аналогічній процедурі, що і перший.
- При цьому відбувається насичення глянцею з матеріалу.
- За бажання можна нанести третій шар, який полірується до дзеркального блиску.

Полірування поверхні:



- Після короточасного обвітрювання або після висихання провести полірування.
- При цьому провести по поверхні виправочним шпателем під малим кутом з невеликим натисканням.
- Цим створюється типова блискуча поверхня.

Зауваження: Полірування машинною технікою для отримання дзеркального блиску пов'язано певним ризиком перегріву поверхні і рекомендуються тільки досвідченим фахівцям. Нанесення і ущільнення третього шару шпателем дає порівнянний дзеркальний блиск.

Вказівки по оформленню: Технологія створення гладких поверхонь за допомогою StuccoDecor DI LUCE заснована на зміні відбиття світла від нижніх шарів шпаклівки і дзеркального відображення на поверхні. Додаткове глянцеве покриття не потрібне! Полірування полірувальним диском дозволяє домогтися максимального дзеркального блиску.

Шляхом варіювання технології нанесення можна отримати індивідуальний вигляд поверхні.

Витрата

Бл. 160-180 мл / м2 на 2 шари шпаклівки. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття.

Умови застосування

Мінімально допустима температура нанесення:

+5 °C для температури навколишнього середовища та основи.

Період висихання

При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 30-60 хвилин покриття стає сухим на поверхні. Покриття повністю висихає через 1-2 дні. при більш низькій температурі і більшій вологості повітря час сушіння необхідно збільшити.

Очищення інструментів

Очистити відразу після використання.

Вказівки	Вказівки з очищення та догляду: Поверхню, покриту матеріалом Stucco Decor DI LUCE, можна чистити шляхом видалення забруднень з допомогою води і вологої ганчірки. При цьому виконувати очищення необхідно виконувати дуже ретельно. Щоб підвищити здатність до очищення, можна нанести додаткове захисне покриття матеріалом Disboxap 450 за допомогою чистої вологої ганчірки, з розрахунку 1 частина Disboxap 450 на 9 частин води. При цьому відповідний колірний тон підкреслюється або стає більш інтенсивним. При застосуванні цього матеріалу необхідно забезпечити провітрювання. Якщо зробити це неможливо, то використовувати Disboxap 450 не рекомендується. Всупереч відповідній технічній інформації застосування його для внутрішніх робіт у такому випадку допускається.
Примітки	
Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Код продукту	M-DF02
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полімер акрилату і вінілацетату, мінеральні наповнювачі, вода, гліколевий ефір, гліколі, ефірний спирт, добавки, консерванти.
Технічна підтримка	У даному друкованому виданні неможливо розглянути всі види основи, що зустрічаються на практиці і способи їх підготовки. При необхідності обробки основ, що не описані у цій Технічній інформації, необхідно зв'язатися з нами або з працівниками наших філій. Ми завжди готові дати Вам детальну консультацію.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91
	Факс: +38 (044) 379 06 85
	e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація DI561R NOE · Видання: січня 2021

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.