

JEDYNKA® ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ВОСКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СНАРУЖИ



- ✓ долговечные цвета
- ✓ глубокое проникновение в древесину
- ✓ защита поверхности - до 6 лет
- ✓ препятствует развитию микроорганизмов
- ✓ защита от ультрафиолетовых лучей
- ✓ эффективно отталкивает влагу
- ✓ система 3 активных смол, обеспечивающая комплексную защиту древесины
- ✓ отличный расход - 18 м²/л на один слой

ОПИСАНИЕ

Тонкое покрытие пропитки разработано на основе 3 активных смол, обеспечивающих полную защиту древесины:

- полисахаридная смола - способствует совместимости продукта с химической структурой древесины,
- льняное масло - проникает в древесину и отталкивает влагу,
- алкидная смола - создает герметичное покрытие, которое обеспечивает устойчивость к условиям окружающей среды.

Кроме того, пропитка защищает поверхность древесины от вредных ультрафиолетовых лучей, покрытие препятствует развитию микроорганизмов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитка предназначена для защитно-декоративного покрытия всех деревянных поверхностей снаружи помещения: окон, дверей, навесов, заборов, деревянных фасадов зданий и других элементов деревянных конструкций.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть чистой и сухой, удалить смолу, масло и воск. Удалить сучки или обработайте их специальными химическими средствами. Дефекты, неровности заполнить древесиной; мелкие повреждения, трещины зашпаклевать шпаклевкой по дереву, цвет которой немного светлее требуемого цвета. Рекомендуется применять средства для удаления плесени и моющее средство. Ранее окрашенные или зашпаклеванные поверхности отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Влажность древесины не должна превышать 20%.

2) ОКРАСКА

Продукт следует тщательно перемешать перед использованием. Наносить пропитку кистью или губкой, втирая в древесину круговыми движениями, а затем вдоль волокон древесины. Рекомендуется наносить не менее 2х слоев с интервалом не менее 6 часов.

Обратите внимание! Не используйте при температуре не ниже + 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

3) ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Перед очисткой максимально вытрите излишки краски с инструментов. Очистите инструменты с помощью средства Tikkurila Maalipesu.

ЦВЕТ

Прозрачный + 9 готовых оттенков. Обработка поверхности бесцветным продуктом может потребовать более частого ухода по сравнению с продуктами в цветах.

Внимание! Интенсивность цвета и степень блеска зависят от типа и впитывающей способности древесины, а также от количества и толщины наносимого покрытия.

БЛЕСК:

матовый.

РАСХОД

До 18 м²/л в I слой. Фактический расход будет зависеть от многих факторов, таких как: тип, структура, пористость, твердость, влажность древесины и метод нанесения.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в оригинально закрытой таре.

ФАСОВКА

0,9 л, 2,5 л, 5 л и 10 л

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт классифицирован как опасный в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 с поправками

СОДЕРЖИТ: 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он (DCOIT) и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT) - биоциды для сухой плёнки, углеводороды ряда C9-C11 с содержанием ароматических углеводородов <2%, изоалканы, циклические изомеры, скипидар, циркониевую соль 2-этилгексановой кислоты, 2-бутанон оксим, октоат кобальта.

Может вызвать аллергическую кожную реакцию.

Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.

Хранить в недоступном для детей месте. При обращении к врачу при себе иметь упаковку продукта или этикетку. Избегать вдыхания паров. Используйте защитные перчатки. Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Хранить вдали от искр и открытого огня. Не курить. Избегать попадания в окружающую среду.

ПРИ ПОПАДЕНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством мыла и воды.

Внимание! Риск самовозгорания использованных тряпок, бумажных салфеток и т. д. Загрязнённые материалы могут стать причиной возгорания через несколько часов, перед утилизацией поместить подобные предметы в закрытую металлическую ёмкость с водой.

Использовать только снаружи или в хорошо проветриваемом помещении. После покраски помещения проветрить, пока запах не исчезнет.

Пустую тару, а также тару с остатками краски должны передать в место сбора отходов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт следует транспортировать и хранить в герметично закрытой упаковке производителя. Температура хранения и транспортировки должна быть от + 5°C до + 25°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость измеряется с помощью чашки Форда: отверстие ø 4 мм, при +23 °C	26-50 с
Плотность	0,87-0,92 г/см ³
Мин. температура воспламенения	+30 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание VOC (летучих органических соединений) соответствует допустимому содержанию с 2010 г. <700 г/л.

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях, практическом опыте и проверена в указанный в технической спецификации день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001 и ISO 14001. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. Как изготовитель, компания не может нести ответственности за ущерб, нанесённый применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.