

Dekoral EMALIA ANTYKOROZYJNA



ZAKRES STOSOWANIA

Emalia antykorozyjna przeznaczona do zabezpieczania przed korozją przedmiotów stalowych i żeliwnych, bez konieczności stosowania farb gruntujących lub podkładowych. Zapewnia wysoki poziom ochrony antykorozyjnej (klasa C2 High zgodnie z ISO 12944-5). Doskonale sprawdza się przy renowacji starych powierzchni pokrytych rdzą. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie polecana do malowania bram, płotów, ogrodzeń, balustrad, mebli ogrodowych.



GŁÓWNE CECHY



- 9 lat ochrony*
- Bezpośrednio na rdzę
- Bezpodkładowa
- Odporna na UV, deszcz i śnieg
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Długotrwały efekt dekoracyjny
- Wysoki poziom ochrony antykorozyjnej (klasa C2 High zgodnie z ISO 12944-5)

* Jeśli w ciągu 9 lat od daty zakupu farby wystąpi korozja powierzchni pomalowanej i eksploatowanej zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi w Karcie Technicznej i zasadami sztuki malarskiej, po okazaniu dowodu zakupu PPG Deco Polska rozpatrzy reklamację i w przypadku, gdy jest ona uzasadniona, wyda klientowi taką samą ilość farby. Trwałość określona zgodnie z normą EN ISO 12944-5. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony antykorozyjnej, grubość powłoki na sucho powinna wynosić min. 135 mikrometrów (wszystkie warstwy łącznie).

DANE TECHNICZNE



Kolor	20 kolorów gotowych (11 kolorów w połysku, 5 półmatowych, 2 matowe, 1 młotkowy, 1 metalik)
Wygląd powłoki	mat, półmat, połysk, metalik, efekt młotkowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	500-5000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	0,910-1,210

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność	2-3 warstwy wydajność do 9 m²/l
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	24h (pyłosuchość - 3h)
Nanoszenie drugiej warstwy	po 24h
Sposób nanoszenia	natrysk, pędzel, wałek
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	pędzel płaski, pędzel płaski 6550, wałek Felt, wałek Extra Felt
Rozcieńczalnik	rozpuszczalnikowy

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Powierzchnie stalowe i żeliwne starannie oczyść poprzez usunięcie olejów, smarów, pyłów, luźno przylegającej rdzy oraz starej łuszczącej się farby za pomocą szczotki drucianej, papieru ściernego lub narzędzi mechanicznych.
- Gładkie, duże powierzchnie należy zmatowić.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl.
- Usuń powłoki złuszczone i spękane.

MALOWANIE



- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 - W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej zalecamy nakładanie 2-3 warstw.
 - Kolejną warstwę możesz nanosić po upływie 24 h.
 - Maluj w temperaturze od +15°C do +23°C i wilgotności powietrza poniżej 70%.
 - Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza oraz nakładanie grubej warstwy wydłużają czas schnięcia powłoki.
 - Ostateczny efekt zależy od stanu malowanej powierzchni oraz jej przygotowania.
- WAŻNE**
- W razie potrzeby zalecamy rozcieńczenie wyrobu Rozcieńczalnikami do wyrobów ftalowych (max. 3% obj.).
 - Dla kolorów półmatowych finalny wygląd powłoki uzyskiwany jest do 2 tygodni od aplikacji, w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.
 - W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
 - Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 500 g/L (2010). Produkt zawiera max. 500 g/L

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

1,0 L | 2,5 L

Data aktualizacji

12.09.2024

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.