



FONTEDUR FL MATT

Двокомпонентний, водорозбавлюваний поліуретановий покривний лак.

Тип продукту

Двокомпонентний, водорозбавлюваний поліуретановий покривний лак.



Область застосування

Використовується як фінішний лак для епоксидних і поліуретанових матеріалів системи **Temafloor**.

Об'єкти застосування

Підходить для бетонних та інших типів підлог.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Ступінь блиску

Матова.

Витрата

Не встановлена; залежить від шорсткості підлоги.

Розчинник

Вода.

Співвідношення змішування

- Лак — 10 частин за об'ємом (код 008 4910)
- Затверджувач — 1 частина за об'ємом (код 008 4911)

Метод нанесення

Валиком.

Життєздатність суміші (+23°C)

Близько 5 годин.

Час висихання при +23°C та 50% вологості

- На відлип: **40 хв**
- Повне затвердіння: приблизно **1 доба**

При зниженні температури процес затвердіння уповільнюється.

Сухий залишок

40 ± 2% за об'ємом.

Густина

1,1 кг/л.

Коди продукту

- Лак — 008 4910
- Затверджувач — 008 4911

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Умови нанесення

Під час нанесення та висихання:

- температура повітря, поверхні та лаку має бути **вище +10°C**;
- відносна вологість повітря — **менше 90%**.

Підготовка поверхні

- Ретельно видалити з поверхні пил та інші можливі забруднення.
- Масло, солі та інші домішки прибрати емульсійним мийним засобом.

Лакування поверхні

- Лак наносити **не раніше ніж через 16 годин** після нанесення попереднього шару.
 - Якщо лак наноситься на заґрунтовану поверхню пізніше ніж через 2 доби — поверхню потрібно **легко зашліфувати**.
 - Суміш виливати на підлогу й розподіляти валиком.
-

Змішування компонентів

1. Лак і затверджувач змішати ретельно перед використанням.
2. Додати затверджувач у лак у співвідношенні **10:1**.
3. Змішувати **дрилем з мішалкою 3–5 хвилин** на низьких обертах.

Увага:

Погане перемішування або неправильне співвідношення компонентів може призвести до:

- нерівномірного затвердіння,
- погіршення властивостей покриття,
- незадовільного кінцевого результату.



Очищення інструментів

Вода.

ЛОС (VOC)

Відповідно до директиви ЄС 2004/42/ЄС (кат. A/j):

- Норма: 140 г/л (2007), 140 г/л (2010)
- Fontedur FL Matt: **макс. < 140 г/л**

Охорона праці

Перед використанням уважно ознайомитися:

- з етикеткою та попереджувальними позначеннями;
- з Паспортом безпеки (SDS), доступним за запитом.

Продукт призначений **лише для професійного застосування**.

Відповідальність виробника

Інформація базується на лабораторних даних і практичному досвіді та є достовірною на дату складання документа.

Якість продукції забезпечується системою ISO 9001 та ISO 14001.

Виробник не несе відповідальності за наслідки неправильного застосування продукту або використання не за призначенням.