



PINJASOL COLOR

Напівпрозора тонована лазур для деревини

Опис продукту

Напівпрозора тонована лазур для деревини.

- Дуже добре проникає у деревину. Захищає поверхню від вологи, сонячного випромінювання та забруднень, зменшуючи ризик розтріскування деревини.
- Підходить для твердих порід (дуб, ясен, бук), а також може застосовуватися на м'яких породах.
- Добре прилипає до поверхні, захищаючи дерево від зовнішніх впливів.
- Підкреслює природну красу деревини, оскільки глибоко проникає в структуру волокон.
- Підходить для віконних рам, входних дверей, фасадних дошок, зрубів та інших дерев'яних конструкцій.

1

Технічні характеристики

Вміст нелетких речовин (маса):

11%

Вміст сухого залишку (об'єм):

14%

Густина:

0.85 кг/л

Рекомендована товщина нанесення та теоретична витрата

Витрата: 8–10 м²/л

Практична витрата залежить від методу нанесення, умов фарбування, форми та шорсткості поверхні, що покривається.

Час висихання

Показник (90-110 г/ м ²) ТМП	+20°C
На відлип	6–12 год
Для штабелювання	24 год

Час висихання та повторного нанесення шару залежить від товщини плівки, температури, відносної вологості повітря та вентиляції.

Товщина плівки

Товщина сухої плівки **не визначається**, оскільки Pinjasol Color повністю проникає в деревину та не утворює суцільної плівки.

Кольорова гама

Тонування системою **Temaspeed Premium**.

Обмежений вибір напівпрозорих відтінків відповідно до палітри **Valtti Semi-Transparent Wood Finishes**.

2

Підготовка поверхні

- Видалити пил, бруд і нестійкі частинки.
- Переконалися, що поверхня не має цвілі чи синяви.
- Деревина повинна бути **чистою та сухою**.
- Вологість деревини — **менше 18%**.

Умови нанесення

- Температура повітря, деревини та продукту — **понад +5°C**.
- Відносна вологість повітря — **нижче 80%**.
- Забезпечити добру вентиляцію протягом нанесення та сушіння.

Нанесення

Перед використанням **ретельно перемішати**, не допускаючи утворення піни.
Продукт **готовий до застосування**.

Безповітряне розпилення (airless)

- Сопло: **0.013"–0.015"**
- Тиск: **120–180 бар**
- Кут розпилення підбирається відповідно до форми деталі.
- За потреби розбавити до **10%** (Thinner 1050).

Занурення (dip coating)

- Можливе розбавлення до **10%** (Thinner 1050).

Природні властивості деревини

Деревина містить смолу та природні пігменти, особливо в області сучків.
Коливання температури й вологості можуть спричинити зміну кольору покриття на цих ділянках.

Розчинники

- Thinner 1050 (для розбавлення)
- Thinner 1050 (для очищення)



VOC

- Вміст летких органічних сполук (VOC): **730 г/л**
- Максимальний вміст VOC у готовому продукті: **730 г/л**
- Якщо розбавити — **740 г/л**

Безпека

Упаковки мають усі необхідні маркування безпеки.
Детальна інформація — у паспорті безпеки (MSDS), доступному за запитом.

Юридична інформація

Інформація базується на лабораторних дослідженнях та практичному досвіді.
Умови застосування не контролюються виробником, тому відповідальність за неправильне використання несе користувач.
Продукт **призначений виключно для професійного використання.**