

# Capatect Putzgrund 605

Водорозчинна, адгезійна ґрунт-фарба для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.



## Опис продукту

### Сфера застосування

Готова до застосування адгезійна, пігментована, наповнена ґрунт-фарба для створення покриттів на таких поверхнях як: бетон без покриття; мінеральні старі штукатурки, дисперсійні лакофарбові покриття, міцні мінеральні покриття. Застосовується в якості проміжного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A, B для створення кращої адгезії та однорідного оптичного ефекту при подальшому нанесенні фінішних декоративних штукатурок.

### Властивості

- атмосферостійка;
- висока покривна здатність;
- високий ступінь адгезії з фінішним покриттям;
- легкість у нанесенні;
- можливе тонування в системі ColorExpress.

### Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро. 25 кг.

### Колірні відтінки

Білий, тонується в системі ColorExpress.

### Зберігання

В прохолодному місці, але при температурі не нижче +5°C. Максимальна температура зберігання в приміщенні має бути не вище +35°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

### Технічна характеристика

- Щільність: 1,6 кг/см<sup>3</sup>.
- Паропроникність (показник sd): Клас: V<sub>1</sub> (висока) – 356 г/(м<sup>2</sup>·доб) або 0,07 м, відповідно до EN ISO 7783-2.
- Водопроникність (показник w): Клас: W<sub>2</sub> (середня) – 0,16 кг/(м<sup>2</sup>·год<sup>0,5</sup>), відповідно до EN 1062-3.

Придатність відповідно до  
Технічної інформації № 606  
Визначення областей  
застосування

| всередині 1                                                    | всередині 2 | всередині 3 | зовні 1 | зовні 2 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| +                                                              | +           | +           | +       | +       |
| (-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний |             |             |         |         |



## Застосування

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Підготовка основи</p>     | <p>Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, дрібні дефекти відремонтувати. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм.</p> <p>Для визначення придатності продукту для різних основ зверніться до Технічної інформації №650 «Основи та їх попередня обробка».</p> <p><b>Нові мінеральні штукатурки та стартові штукатурки.</b><br/>В залежності від пори року і температури не обробляти мінімум 2-4 тижні.</p> <p><b>Зовнішні грубо пористі, вбираючі поверхні або поверхні з легким піщаним осипом.</b><br/>Нанесіть попередній ґрунтувальний шар Capatect UniGrund або Capatect SilikatGrund.</p> <p><b>Базові штукатурки з сильним піщаним осипом.</b><br/>Нанесіть попередній ґрунтувальний шар Dupa-Putzfestiger.<br/><b>М'яка гіпсова штукатурка всередині.</b><br/>Нанесіть попередній ґрунтувальний шар Dupa-Putzfestiger.</p> <p><b>Основи з водорозчинними знебарвлюючими інгредієнтами.</b><br/>Нанесіть попередній ґрунтувальний шар Caparol Filtergrund grob.</p> |
| <p>Підготовка матеріалу</p>  | <p>При використанні в якості основи для кольорових дисперсійних штукатурок (насичені кольори) тонувати Capatect Putzgrund 605 відповідно до кольору фінішного покриття.<br/>При використанні в якості основи для мозаїчної штукатурки, тонувати Capatect Putzgrund 605 відповідно до рекомендації виробника</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Метод нанесення</p>       | <p>Щіткою або валиком насиченим шаром, але не наносити зайвої кількості матеріалу.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Витрата</p>               | <p>Приблизно 250-350 г/м<sup>2</sup> - на 1 шар, на гладкій поверхні з нормальною поглинальною здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Умови застосування</p>    | <p>Під час нанесення та в процесі висихання температура повітря та основи не повинна опускатись нижче +5 °C та підійматись вище +35 °C. Не наносити при прямих сонячних променях та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Період висихання</p>      | <p>При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65%, оброблена ґрунтом поверхня може піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується. Після нанесення ґрунту на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно рихтування покрити тентом або захисною сіткою.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Очищення інструментів</p> | <p>Промити інструменти водою відразу після використання.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Примітки

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)</p> | <p>Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та в ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечника.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Зверніть увагу (Станом на момент друку)</p>                       | <p>Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, кlinkерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого лазурю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях відразу змити водою.</p> <p>У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.</p> <p>Виробник не несе відповідальності за якість продукції у випадку використання після завершення терміну придатності, а також у разі порушення умов зберігання, підготовки основи або неправильного застосування матеріалу, включно з використанням не за призначенням чи в умовах, не передбачених цим Технічним листом.</p> |
| <p>Утилізація</p>                                                    | <p>Для утилізації придатні тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС</p>                 | <p>Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія А/3) складає 40 г/л. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. А/с): 40 г/л. У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 1 г/л.</p> <p>Відповідає вимогам СОУ OEM 08.002.12.019:2020 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблені у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Технічна інформація

Детальні вказівки

Центр обслуговування клієнтів

Склад: Дисперсія акрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, поліпшувачі, консерванти.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

E-mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)



## Технічна інформація · Видання: квітня 2026

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: [info@caparol.ua](mailto:info@caparol.ua)